

| 产品出厂检测报告 | | | |
|---|---------|-----------|-------------|
| 类别: PVC 胶带 | | 型号: EB18 | |
| 胶带组成 | 离型剂 | 基材:PVC 膜 | 胶黏剂: 天然橡胶 |
| 性能指标: | | | |
| 指标 | 单位 | 标准 | 检测标准 |
| 总厚度 | μm | 180±10 | ASTM D-1000 |
| 180° 剥离强度 (对不锈钢板) | N/CM | ≥1.4 | ASTM D-1000 |
| 拉伸强度 | N/CM | ≥24 | ASTM D-1000 |
| 伸长率 | % | 190 | ASTM D-1000 |
| 背剥离 | N/CM | ≥1.4 | ASTM D-1000 |
| 特性: 电工胶带, 具有良好的绝缘, 耐燃, 耐电压 600V 适用于室内, 室外操作 用于电线、电缆绝缘包扎。 | | | |
| 用途: 适用于电线电缆绝缘等。 | | | |
| 颜色: 黑、彩色 | | | |
| 运输及储存: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 半产品搬运、储存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射, 冷冻或高温 ● 在温度 20°C-30°C, 湿度 50%-70% 条件下, 保质期为 12 个月 | | | |
| 使用注意事项: 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染, 勿将 PVC 胶带放置与高温, 或者太阳的地方爆晒或者放置于水中 | | | |
| 其他: 符合欧盟 RoHS 指令要求 | | | |
| 备注: 本产品的性能指标是根据国家检测的结果, 在实际使用过程中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, 请务必在使用合格后再做大批量使用。 | | | |
| 编制: 陈足照 | 审核: 许金章 | 批准: 刘忠建 | |
| 发行日期: 2017-3-31 | | 版本: QM-JS | |