

## 产品出厂检测报告

类别: PVC 胶带		型号: WJC18-FG	
胶带组成	离型剂	基材:PVC 膜	胶黏剂: 天然橡胶
性能指标:			
指标	单位	标准	检测标准
总厚度	$\mu\text{m}$	$180 \pm 10$	ASTM D-1000
初粘性 (滚球法)	钢球号	$\geq 10$	ASTM D-1000
180° 剥离强度 (对不锈钢板)	N/IN	$\geq 3.75$	ASTM D-1000
拉伸强度	N/CM	$\geq 45$	ASTM D-1000
解卷力	N/IN	3-7	ASTM D-1000
伸长率	%	150	ASTM D-1000
特性: 高等级 PVC 膜, 橡胶型胶黏剂; 贴服性好, 轻解卷; 低伸长率; 耐大多数化学品, 耐湿, 耐磨			
用途: 适用于地板, 车间标记。			
颜色: 单色、双色			
运输及储存:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半产品搬运、储存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象</li> <li>● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射, 冷冻或高温</li> <li>● 在温度 20°C-30°C, 湿度 50%-70% 条件下, 保质期为 12 个月</li> </ul>			
使用注意事项: 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染, 勿将 PVC 胶带放置与高温, 或者太阳的地方爆晒或者放置于水中			
其他: 符合欧盟 RoHS 指令要求			
备注: 本产品的性能指标是根据国家检测的结果, 在实际使用过程中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, 请务必在使用合格后再做大批量使用。			
编制: 陈足照	审核: 许金章	批准: 刘忠建	
发型日期: 2017-3-31		版本: QM-JS	



宏图永发展  
声誉冠五洲

咨询电话：021-59835256 传真：021-59832200  
总部地址：上海市黄浦区朱家角工业园区康工路15号

上海永冠新材料科技（集团）股份有限公司  
SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS COFF.,LTD.